

LADRILLO KING KONG

18 huecos

Características Generales



Ladrillo producido de arcilla moldeada y extruida, sometido a cocción en un horno túnel de operación continua.

Denominación del Bien	King Kong 18 huecos
Denominación Técnica	King Kong 50% vacío
Grupo Clase Familia	Construcciones de Tabiquería
Dimensiones	23 x 12.5 x 9 cm.
Peso	2.50 Kg.
Unid. m²	45

Características Técnicas

De los tipos de ladrillos: Según la Norma NTP 399.613 - 331.040 - 331.041, este ladrillo corresponde:

TIPO VI:

Resistencia y durabilidad altas.
Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicios rigurosas.

Características Físicas

- Variación de la dimensión (mm):** ± 2.0
- Alabeo (mm):** 2
- Resistencia a la compresión (Kg/cm²):** 143.17 Kg/cm²
- Absorción (%):** 14.20

Otras especificaciones

- Proceso de fabricación altamente controlado.
- Control de calidad riguroso en todos los procesos.
- Secado artificial automatizado.
- Peso exacto.

939 527 019
4786755

ventas@ladrilloskar.com

Pje. Rosa Manual S/N
(Espalda de Essalud -
Ate Vitarte)



LADRILLO PANDERETA

Características Generales



Ladrillo producido de arcilla moldeada y extruida, sometido a cocción en un horno túnel de operación continua.

Denominación del Bien	Pandereta
Denominación Técnica	Pandereta
Grupo Clase Familia	Construcciones de Tabiquería
Dimensiones	21.5 x 10.5 x 9 cm.
Peso	1.80 Kg.
Unid. m2	48

Características Técnicas

De los tipos de ladrillos: Según la Norma NTP 399.613 - 331.040 - 331.041, este ladrillo corresponde:

TIPO VI:

Resistencia y durabilidad altas.
Apto para construcciones de albañilería en condiciones de servicios rigurosas.

Características Físicas

- Variación de la dimensión (mm):** ± 2.0
- Alabeo (mm):** 2
- Resistencia a la compresión (Kg/cm2):** 42.84 Kg/cm2
- Absorción (%):** 14.20

Otras especificaciones

- Proceso de fabricación altamente controlado.
- Control de calidad riguroso en todos los procesos.
- Secado artificial automatizado.
- Peso exacto.

939 527 019
4786755

ventas@ladrilloskar.com

Pje. Rosa Manual S/N
(Espalda de Essalud -
Ate Vitarte)

